

単位：%

| 表3 . 低温熱交換器用鋼管 (STBL)<br>の配管厚さ及び偏肉の許容差 |                |                   |                   |              |                   |              |
|--|----------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| 許容差<br>の区分                             | 厚さの<br>区分      | 熱間仕上<br>継目無<br>鋼管 | 冷間仕上<br>継目無<br>鋼管 |              | 電気抵抗<br>溶接鋼管      |              |
|  |                | 外径の<br>区分<br>(mm) | 外径の<br>区分<br>(mm) |              | 外径の<br>区分<br>(mm) |              |
|  | mm             | 60<br>未満          | 40未満              | 40以上<br>60未満 | 40未満              | 40以上<br>60未満 |
| 厚さの<br>許容差                             | 2未満            | -                 | + 0.4mm<br>- 0mm  | + 22<br>- 0  | + 0.3mm<br>- 0mm  | + 18<br>- 0  |
|  | 2以上<br>2.4未満   | + 40<br>- 0       | + 20<br>- 0       |              |                   |              |
|  | 2.4以上<br>3.8未満 | + 35<br>- 0       |                   |              |                   |              |
|  | 3.8以上<br>4.6未満 | + 33<br>- 0       |                   |              |                   |              |
|  | 4.6以上          | + 28<br>- 0       |                   |              |                   |              |
| 偏肉の<br>許容差                             | -              | 厚さの22.8以下         | -                 | -            | -                 |              |